

Materiaal

Zelfklevende, copolymeer polythyleenfilm met vezelvlies.

Leveringsvorm

Artikelnr.	Breedte in mm	Lengte	Rol/doos
ME508500250	EW70	25 M	4
ME508500251	EW100	25 M	3
ME508500252	EW140	25 M	2
ME508500290	EW200	25 M	1
ME508500945	EW300	25 M	1
ME508500578	EW400	25 M	1

Door de extra plakstrip is de ME508 i-MEMBRANE PRO zowel eenzijdig (plakzijde gelijk) als tweezijdig (wisselende plakzijde) te gebruiken.



Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificaties
Brandgedrag	DIN 4102	B2 (normaal ontvlambaar)
Waterdampdiffusie	EN ISO 12572	sd-waarde variabel 0,4 - 3,5 m
Slagregendichtheid	EN 1027	1050 Pa
Luchtdoorlaatbaarheid	DIN 4108-7	luchtdicht, a-waarde <0,1
Waterdichtheid	DIN EN 13859	W1, ca. 2000 Pa.
Verdraagzaamheid met bouwmaterialen	DIN 52452	voldoet aan eisen
Tapedikte		0,6 mm
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur*		-5°C tot +40°C
UV-weerstand		9 maanden
Lengte tolerantie	DIN 7715	P3
Breedte tolerantie		± 2,5 mm
Opslagduur		24 maanden (droog, stofvrij, in originele verpakking)

*Afhankelijk van de temperatuur of op sterk zuigende ondergronden dient de ME901 primer, ME902 spuitprimer of ME904 primer gebruikt te worden. Bij verwerking onder 0°C dient rekening te worden gehouden met een langere uitdamp tijd van de primer en dient een zorgvuldige hechting te worden gewaarborgd.

Vorbereiding

- De hechtvlakken moeten droog zijn en vrij van vet, stof en kleefresten.
- Ook de hechting van het pleisterwerk op het membraan moet getest worden.
- Voor een perfecte hechting adviseren wij bij sterk zuigende ondergronden de [ME902 Butyl- & Bitumensprayprimer](#) toe te passen of bij licht vochtige omstandigheden de [ME904 Butyl- & Bitumenprimer Eco](#).

ME508

I-MEMBRANE PRO


Duo Vliestape



De zelfklevende ME508 i-MEMBRANE PRO (Duo Vliestape) is geschikt om aansluitingen rondom kozijnen op eenvoudige wijze luchtdicht af te sluiten. Door zijn variabele Sd-waarde is deze intelligente vliestape geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. De vliescachering zorgt voor een sterke hechting van pleisterwerk op de tape en ondergrond.

Productvoordelen

- Zelfklevend met gedeelde schutfolie
- Verwerkingsgemak door verplaatsbare verkleving
- Toenemende kleefkracht na aanbrengen
- Zowel binnen als buiten toepasbaar dus minder kans op fouten
- Uitstekende preventie tegen schimmelvorming door de variabele Sd-waarde
- 9 maanden uv- en weerbestendig
- Slagregendicht tot 1050 Pa.




Verwerking

Tapen als eenzijdig :

- Het kozijn is hierbij al gemonteerd in de sparing.
- Verwijder de schutfolie aan de achterzijde (zonder opdruk) van de ME508 i-MEMBRANE PRO en breng deze aan op de binnenzijde van het kozijn.
- Zorg voor wat extra ruimte (lus) in de tussenruimte en breng de andere helft aan op de muur.
- De tape dient altijd met minimaal 15 mm als hechtvlak bevestigd te worden.
- Het is mogelijk om de tape uit 1 stuk aan te brengen met een lus op de hoeken.
- Waar het begin samen komt met het einde rekening houden met een overlap van 50 mm.
- Breng in de stelruimte de thermische isolatielaag aan (bijv. [FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO](#)) over de volledige omtrek van het kozijn.

Tapen als tweezijdig :

- Aanbrengen voordat het kozijn in de sparing is geplaatst.
- Verwijder de smalle schutfolie aan de vlieszijde (met opdruk) van de ME508 Duo Vliestape en breng deze aan om de inbouwzijde van het kozijn voordat het geplaatst is.
- Zorg voor wat extra ruimte (lus) in de tussenruimte en breng de andere helft aan op de muur.
- De tape bij voorkeur aanbrengen op een vlak gedeelte van het profiel in plaats van over de "pootjes".
- Het is mogelijk om de tape uit 1 stuk aan te brengen met een lus op de hoeken. Waar het begin samen komt met het einde rekening houden met een overlap van 50 mm.
- Breng in de stelruimte de thermische isolatielaag aan (bijv. met de FM330) over de volledige omtrek van het kozijn.



Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Certificering



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info-nl@cpgeurope.com

www.cpg-europe.com